















	DN		size	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m	bar	
												
616 908 005	05	3/16"	-03	11,8	80	1.160	410	5.940	25	0,12	0,60	UF + 671 213 005
616 908 006	06	1/4"	-04	13,4	75	1.085	400	5.800	40	0,15	0,60	UF + 671 014 006
616 908 008	08	5/16"	-05	14,9	68	985	380	5.510	50	0,17	0,60	UF + 671 014 008
616 908 010	10	3/8"	-06	16,5	63	910	310	4.490	60	0,20	0,60	UF + 671 012 010
616 908 012	12	1/2"	-08	19,7	58	840	280	4.060	70	0,24	0,60	UF + 671 012 012
616 908 016	16	5/8"	-10	23,9	50	725	260	3.770	90	0,33	-	UF + 671 012 016
616 908 019	19	3/4"	-12	27,0	45	650	230	3.330	110	0,38	-	UF + 671 012 019
616 908 025	25	1"	-16	34,4	40	580	200	2.900	150	0,55	-	UF + 671 014 025
616 908 031	31	1 1/4"	-20	41,4	35	505	180	2.610	170	0,74	-	UF + 671 014 031
616 908 038	38	1 1/2"	-24	48,1	30	435	180	2.610	190	0,87	-	-

### Beispielhafte Layline:

 Exovation 2TE DN06 - 1/4" EN 854 - WP 75 BAR (1.085 PSI) 

#### Seele:

Spez. synthetisches Gummi

#### Druckträger:

2 hochzugfeste Textilgeflechte

#### Decke:

Spez. synthetisches Gummi

#### Anwendung:

Niederdruckschlauch für Hydraulikflüssigkeiten, Mineralöle und Treibstoffe

#### Sicherheitsfaktor:

1 : 4

#### Temperaturbereich:

- 40° C / + 100° C

#### Ozonbeständigkeit:

Nach EN 27326, 150 h

#### Abriebbeständigkeit:

Nach EN ISO 6945, 0,70 g

#### Tube:

Synthetic rubber

#### Reinforcement:

Two high tensile textile braids

#### Cover:

Synthetic rubber

#### Application:

Low pressure hose for hydraulic fluids, mineral oils and diesel fuels

#### Safety factor:

1 : 4

#### Temperature range:

- 40° F / + 212° F

#### Ozone resistance:

Acc. to EN 27326, 150 h

#### Abrasion resistance:

Acc. to EN ISO 6945, 0,70 g